

# Produktfaktablad

## SIGA-Corvum®



Uppdaterat den 01.04.2014

Publicerat av: SIGA

**Typ av applikation:** Permanent lufttäta anslutningar och genomträngningar i diffusionsbromsbanor och träskivor (t.ex. fönster och dörrar)

**Utläggingsanvisning** Se bruksanvisningen

**Uppbyggnad** Förstärkt förvikt specialpapper, stänkvattenavvisande med SIGA högprestandalim

**Förpackningsenhet:** 10 rullar/kartong

### Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
<b>Vikt</b>	Längd Bredd		m m -	25 0,06
<b>Temperaturlåghet</b>			°C	- 40 °C till + 100 °C
<b>Bearbetningstemperatur</b>			°C	från - 10 °C
<b>Diffusionsekvivalent Luftskiktets tjocklek <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	8
<b>Lufttätet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet</b>	a-värde Q <sub>1000</sub> -värde	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Åldringsbeständighet</b>		hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden		
<b>Lagringsmöjlighet</b>		obegränsad		