

Produktfaktablad

SIGA-Primur® rulle



Uppdaterat den 01.04.2014

Publicerat av: SIGA

Typ av applikation: Permanent lufttäta och vindtäta anslutningar på putsat murverk och andra mineraliska underlag

Utläggningssanvisning Se bruksanvisningen

Uppbyggnad Högprestandalim beständigt kraftigt limmande och elastiskt

Förpackningsenhet: 10 rullar/kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	Längd Bredd/tjocklek		m m	8 0 012/0 004
Temperaturlåghet			°C	- 40 °C till + 100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från - 10 °C
Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek s_d (vid strängtjocklek 4 mm)		EN 1931	m	4
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q ₁₀₀₀ -värde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Åldringsbeständighet		hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, följer på ett pålitligt sätt med rörelser i byggnaden		
Lagringsmöjlighet		obegränsad		