

Produktfaktblad

SIGA-Wigluv®



Uppdaterat den 01.04.2014

Publicerat av: SIGA

Typ av applikation: beständigt regntåliga och vindtäta anslutningar för fasader och lutande tak

Utläggingsanvisning se bruksanvisningen

Uppbyggnad diffusionsöppen specialfolie av PO, tänjbar, vattengenomsläpplig, UV-stabil, tål väder och vind upp till 12 månader med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: Wigluv 60 10 rullar/kartong
Wigluv 100 6 rullar/kartong
Wigluv 150 4 rullar/kartong
Wigluv 20/40 10 rullar/kartong

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	Längd/bredd Längd/bredd Längd/bredd Längd/bredd	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20/40	m m m m	40/0,15 25/0,15 25/0,15 25/0,06
Temperaturtålighet			°C	- 40 °C till + 100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från - 10 °C
Fri utsättning för väder och vind				max. 12 månader
Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek s_d		EN 1931	m	< 2
Slagregntålighet	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa Klass	600 9A
Åldringsbeständighet		hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden		
Lagringsmöjlighet		obegränsad		